

FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o.

Put Narodnih Heroja 12., 24420 KANJŽA, SRB

Tel. +381 24 874-700 Fax +381 24 875-165

www.fim.co.rs e-mail: office@fim.co.rs



Műszaki adatlap

FIMIZOL EXPRESS

Bitumen és szerves oldószer alapú alapozófesték
a SRPS U.M3.240 szabvány szerint

A FIMIZOL EXPRESS alapozó egy különleges szerves oldószer és bitumen homogén keveréke, mely gyors száradási időt garantálva megfelel a modern építőipar követelményeinek.

Tulajdonságai	Egység	Érték
Bitumentartalom	%	min. 30
Lágyuláspont az R&B szerint	°C	min. 55
Gyulladáspont - Markuson alapján	°C	min. 35
Áramlási ellenállás emelt hőmérsékleten, szivárgás nélkül	°C	70
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten, repedések nélkül	°C	4
Száradási idő	ó	1

HASZNÁLAT

A FIMIZOL EXPRESS előzetes alapozófestékként alkalmazható vízszigetelő felületek kialakításához, portalanításhoz, stb. Felhasználás: hideg állapotban, hígítás nélkül, használat előtt kézi erővel alaposan elkeverve. Az anyag felvitele történhet ecsettel, hengerrel vagy géppel. A következő munkafázis elvégzése a felvitt alapozófesték teljes száradása után történhet. Tilos a terméket melegíteni. Munkavégzés során nyílt láng használata SZIGORÚAN TILOS! Zárt terekben való használata nem javasolt! A termék átlagos kiadóssága: 0,35 kg/m², mely 0,2-0,5 kg/m² között változhat.

KISZERELÉS, SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A FIMIZOL EXPRESS 4,5; 9; 23 és 180 kg-os kiszerelésben kerül forgalomba. Mivel erősen gyúlékony anyag, fedett helyen, naptól, hőtől és külső sérülésektől védve kell tárolni és szállítani.