

# DURSILITE LEVEL

Kitöltő és simító paszta beltéri használatra, ideális minőségi javításokhoz és simításhoz



## LEÍRÁS

Fehér színű akril kitöltő és simító paszta beltéri használatra. Ideális kis területek kitöltésére vagy teljes falak simítására, megoldja a festési ciklus előtt az aljzatokon felmerülő összes kitöltési és kiegyenlítési igényt. A termék kiválóan bedolgozható és könnyen csiszolható zsugorodás, lepattogzás vagy repedés nélkül.

## ELŐNYÖK

- Nem zsugorodik.
- Gyorsabban befejezhető munka.
- Kiválóan csiszolható.
- Pontos felületképzés.

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Kitöltő és kiegyenlítő paszta minden beltéri felületre. A **Dursilite Level** durva felületek vagy kész falak és mennyezetek, gipszkarton, szálcementlapok és hasonló típusú anyagok kiegyenlítésére és simítására szolgál.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Aljzatelőkészítés

A kezelendő felület legyen érlelt, tökéletesen tiszta, összetartó és száraz. A laza anyagot távolítsa el. Ha a felület még porlik, szilárdítsa meg egy réteg **Malech** vizes bázisú akril alapozóval, melyet vízzel 1:1 vagy 1:2 arányban hígíthat a felület nedvszívó képessége szerint.

### A termék felhordása

A **Dursilite Level** felhasználásra kész. A terméket rozsdamentes acél háromszög alakú kanállal vagy simítóval hordja fel a kezelendő felületről függően. Hordjon fel több réteget, amíg a kezelt területet fel nem töltötte, megbizonyosodva arról, hogy minden réteg megszáradt, mielőtt a következő réteget felhordta. Ha simításra használja, a maximális megengedett rétegvastagság 2 mm. Várjon 6-8 órát a csiszolás előtt. A **Dursilite Level** 12 óra után festhető át a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függően.

# AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK

- Ne hordja fel, ha a hőmérséklet +5°C alatt vagy +35°C felett van.
- Ne hordja fel, ha a páratartalom 85%-nál magasabb.
- Ne hordja fel kültéri felületekre.
- Ne hordja fel nedves aljzatokra vagy nem teljesen érlelt aljzatokra.

## TISZTÍTÁS

A **Dursilite Level** felhordásához használt eszközöket vízzel tisztíthatja le, mielőtt a termék megszárad.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükségletet nagymértékben befolyásolja az aljzat érdessége és a felhordás módja. A jellemző anyagszükséglet 1,6-1,7 kg/m<sup>2</sup> minden mm vastagsághoz.

## KISZERELÉS

A **Dursilite Level** 1, 4 és 18 kg-os újrahasznosított műanyag vödrökben kapható. Elérhető kisebb, 250 g terméket tartalmazó kis tubusokban is.

A 4 és 18 kg-os vödrökben polietilén védő filmréteg található a termék frissen tartásának segítésére, ha azok tartalmát csak részben használja fel.

## TÁROLÁS

24 hónapig száraz, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolva, hőforrástól távol. Fagytól védje.

# AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

További és teljeskörű információt a termékünk biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz, mely letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapról.  
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	sűrű paszta
Szín:	matt fehér
Sűrűség (EN ISO 2811-1):	kb. 1,65 g/cm <sup>3</sup>
Száranyag tartaloma tömegben (EN ISO 3251):	kb. 70%
ALKALMAZÁSI ADATOK	
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Hígítási arány vízzel:	felhasználásra kész
Csiszolható:	6-8 óra után
Átfesthető:	min. 12 óra a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függően
Anyagszükséglet:	1,6 – 1,7 kg/m <sup>2</sup> minden mm vastagsághoz
KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK	
EMICODE	EC1 PLUS - nagyon alacsony kibocsátású
VOC kibocsátás- BELTÉRI LEVEGŐMINŐSÉG	Class A+
LEED v4.1	
EQ Low-Anyakok kibocsátása	megfelel

## FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért. Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

## JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapon.

**A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.**

### Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport utca 2.



+36-23-501670



[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)



[mapei@mapei.hu](mailto:mapei@mapei.hu)

6642-11-2023 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

